

	DURÉE DE VIE	DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION APRÈS APPLICATION À 20°	PRÉPARATION DU SOL TARMAC	RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT	RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ET AGENTS CHIMIQUES	RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L'ABRASION	ASPECT	AJOUT
Peinture époxy à 2 composants	***	24h à 48h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	****	****	**	Brillant	/
Peinture polyuréthane à 2 composants	***	24h à 48h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	***	*	***	Mat	Charge antidérapante
Résine méthacrylate	***	1/2h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	**	***	***	Mat	Charge antidérapante
Résine époxy	****	12h à 48h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	****	****	**	Brillant	/