

	DURÉE DE VIE	DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION APRÈS APPLICATION À 20°	PRÉPARATION DU SOL TARMAÇ	PRÉPARATION DU SOL BÉTON	EPAISSEUR	MÉTHODE D'APPLICATION	ASPECT	AJOUT
Peinture routière	**	1h	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	* (tenue légèrement inférieure)	500 microns	Machine airless	Mat	Billes de verre et/ou charges antidérapantes
Thermoplastique	***	1/2h	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Primaire nécessaire	1 à 2 mm	À chaud	Mat	Billes de verre et/ou charges antidérapantes
Résine méthacrylate	****	15'	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Primaire nécessaire	1 à 2 mm<	Spatule	Brillant	Billes de verre et/ou charges antidérapantes