

PLASTIQUE A FROID A 2 COMPOSANTS

08-03-2015

DESCRIPTION	: Revêtement durcissant à froid, sans solvant, à 2 composants, sur la base de p-MMA pour l'application manuelle des marquages routiers.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	: <ul style="list-style-type: none">• Appliquer avec outils simples• Grande durabilité• Excellente adhérence à toutes les surfaces• Particulièrement adapté pour les passages, les carrefours, les terrains de jeux, etc. partout où une grande durabilité est souhaitée• Très résistant à la pollution chimique
CONSOMMATION	: environ 2 kg/m ² à 1 mm d'épaisseur
VISCOSITE	: Masse épaisse, fluide
DENSITE	: environ 2 kg /l (20 °C)
RESISTANCE AU DERAPAGE	: Plus grand que 55 S.R.T
PASSAGE DE TRAFIC	: Après ± 20 minutes à 30 ° C Après ± 30 minutes à 20 ° C Après ± 40 minutes à 10 ° C
POINT ECLAIR	: 14 ° C
STOCKAGE STABILITE	: Non-mélangé jusqu'à six mois dans un emballage intact, à l'abri de conditions météorologiques extrêmes.
MELANGE	: Mélanger 98 % de composant A avec 2 % de durcisseur (BPO), calculé sur la quantité de liant.
VIE POT (mélangé)	: 10 minutes à 30 ° C 15 minutes à 20 ° C 20 minutes à 10 ° C
APPLICATION	: Mélangez les 2 composants dans le rapport fourni. À l'aide d'un sabot, une puce ou un couteau de vitrier et un moule, ou créez le symbole souhaité à l'aide de bande adhésive. Versez le produit dans le moule ou le symbole de marque et divisez la masse uniformément. Immédiatement après vous pouvez enlever la bande ou le moule. La surface doit être nettoyée à l'avance et protégée de la poussière.

Contact général

Tél. : +32 (0) 4 338 00 04

Fax : +32 (0) 4 234 43 22

E-mail : info@a-csys.be



PLASTIQUE A FROID A 2 COMPOSANTS

08-03-2015

Notre primer **P 1200 SV** est nécessaire sur le béton, les pavés, ou le vieil asphalte.

NETTOYER

: V 100 AV.

REFLEXION

: Ce produit ne contient PAS DE billes de verre. Pour la réflexion immédiate on peut saupoudrer avec des billes de verre, environ 200 g/m².

COULEURS

: Le blanc et rouge sont les couleurs standard, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

MESURES DE TRAITEMENT

- La masse de réaction à deux composants a une odeur spécifique, mais n'est pas toxique.
- Une exposition prolongée au produit peut causer une irritation de la peau et des yeux.
- Evitez le contact avec la peau et les yeux, utilisez le produit seulement dans le plein air ou dans des zones bien ventilées.
- En cas de contact avec la peau, lavez avec de l'eau et du savon.
- Le produit est inflammable.
- Conserver dans un endroit frais.
- Appliquez un primer sur les surfaces très poudreuses et absorbantes qui peuvent avoir un effet perturbateur sur le durcissement du produit.

Contact général

Tél. : +32 (0) 4 338 00 04

Fax : +32 (0) 4 234 43 22

E-mail : info@acsys.be

