

<b>DEFINITION</b>	Primaire d'imprégnation sans solvant à deux composants, à base de résines époxy
<b>USAGE</b>	Comme couche d'imprégnation sur des sols à base de ciment, qui recevront une finition de EP FLOORING. En certain cas comme couche d'isolation sur des supports bitumineux (à décider sur place).
<b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- très approprié pour le renforcement de sols à base de ciment</li><li>- très bonnes caractéristiques d'imprégnation (pénétration et saturation du support)</li><li>- durcissement de la surface</li><li>- excellente adhérence</li></ul>
<b>TEINTES ET BRILLANCE</b>	incolore brillant
<b>DONNEES DE BASE A 20°C, H.R. 50%</b>	
Densité	env. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec	env. 100 % en poids
Rendement théorique	2-5 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la porosité
Séchage	
Sec hors poisse	env. 6 h.
Sec dur	env. 24 h.
Recouvrement	min. 24 heures pour des peintures sans solvant max. 48 heures pour des peintures à base de solvant
Stockage	12 mois minimum dans un endroit sec et frais en emballage d'origine non entamé
Point éclair	base et durcisseur > 65°C
<b>CONDITIONS DU SUPPORT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- béton neuf ou réparé doit être dur (sans laitance), propre (exempt de graisse) et sec (taux d'humidité maximum 4 %)</li><li>- autres supports à base de ciment : comme le béton</li><li>- sols à base de bitume/asphalte : exempts de saletés</li></ul>
<b>INSTRUCTIONS D'EMPLOI</b>	Rapport de mélange en volume base 68,7 % - durcisseur 31,3 %  <ul style="list-style-type: none"><li>- La température du mélange (base + durcisseur) doit être supérieure à 10 °C pendant le mélange et pendant l'application</li><li>- Ne pas ajouter de diluant</li></ul>

**COLTURA EP IMPREGNANT SF****8353**

août 1993

Durée de mûrissement  
du mélange néant

Durée de vie en pot 30 minutes

**PISTOLET AIRLESS**

Diluant recommandé pas de diluant à ajouter  
Diamètre de la buse env. 0,48 mm (= 0,019 pouce)  
Pression à la buse 15 - 25 MPa (= env. 150-250 bars; 2100-3500 p.s.i.)

**BROSSE/ROULEAU** pas de diluant

**SOLVANT DE NETTOYAGE** Thinner 90-53 (point éclair 30°C)

**MESURES DE SECURITE** Consulter les fiches de données de sécurité

**REFERENCES** voir fiche d'information 1411

**Limitation de responsabilité**

Les renseignements figurant dans la présente fiche technique sont, à notre connaissance, exacts et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Toute recommandation ou suggestion concernant l'utilisation des produits, formulée par PPG dans sa documentation technique, en réponse à une demande spécifique ou autre, est basée sur des données qui sont, à notre connaissance, fiables. Les produits et renseignements sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et expertises industrielles nécessaires et c'est à l'utilisateur final qu'il appartient de déterminer si le produit est adapté à l'application visée.

PPG n'exerce aucun contrôle ni sur la qualité, ni sur la condition du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. PPG refuse donc toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommages résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accord écrit contraire).

Les renseignements figurant dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'expérience pratique et l'amélioration constante du produit.

Cette fiche technique annulant et remplaçant toute édition antérieure, il appartient donc à notre clientèle, avant toute utilisation, de vérifier la validité de cette notice.

En cas de contradiction ou désaccord avec les termes de ce document, résultant de la traduction de l'original en anglais, c'est la version anglaise qui prévaudra.