



Tableau comparatif Marquage sol intérieur

	DURÉE DE VIE	DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION APRÈS APPLICATION À 20°	PRÉPARATION DU SOL	RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT
Peinture époxy à 2 composants	***	24 h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	****
Peinture polyuréthane à 2 composants	***	24 h	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	***
Peinture par polymérisation	*****	5'	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	*****
Résine méthacrylate	***	30'	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	**
Résine époxy	*****	24h par phase	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage	****
	RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ET AGENTS CHIMIQUES	RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L'ABRASION	ASPECT	AJOUT
Peinture époxy à 2 composants	****	**	Brillant	/
Peinture polyuréthane à 2 composants	*	****	Mat	Charge antidérapante
Peinture par polymérisation	*****	****	Brillant	/
Résine méthacrylate	***	***	Mat	Charge antidérapante
Résine époxy	****	**	Brillant	/